# CHRYSO® Mineralisant 171

## Durcisseur de surface - Hydrofugeant

RÉVÉLATEUR D'ESTHÉTIQUE

## Descriptif

**CHRYSO® Mineralisant 171** est un produit liquide en phase aqueuse qui pénètre le support et agit sur la chaux par cristallisation.

Les cristaux minéraux ainsi formés renforcent la cohésion superficielle et la réduction de la perméabilité des supports, sans modifier l'aspect et la teinte de surface.

Par son action, **CHRYSO® Mineralisant 171** renforce mécaniquement les supports à base de liants hydrauliques et freine le processus de carbonatation des bétons.

### Caractéristiques

- Nature : liquide
- Couleur : incolore
- Densité : 1,03 ± 0.01
- pH : 13

### Conditionnement

Bidons de 20 L.

## Applications

### Domaines d'application

Imperméabilisation, protection et consolidation des supports :

- Bétons désactivés.
- Bétons décoratifs
- Voiries et dallages en pierres naturelles (calcaires).
- Mobilier urbain.
- Eléments en béton préfabriqués

### Mode d'emploi

Consommation : 150 à 200 g/m².
La consommation de **CHRYSO® Mineralisant 171** dépend de la porosité de la surface à traiter. Elle est en moyenne, pour une couche, de 1 litre pour 5 m².

**Préparation des supports**
Les supports doivent être propres, sains, non gras et débarrassés des parties non adhérentes. Le cas échéant, ils seront décapés par sablage ou lavage au jet haute pression.

**Mise en oeuvre**
Avant application, les supports doivent être détrempés.
**CHRYSO® Mineralisant 171** est livré prêt à l'emploi et s'applique en 2 couches ou plus, frais sur frais à l'aide d'un pulvérisateur. Vaporiser frais sur frais en couches croisées jusqu'à saturation du support.
Le nettoyage du matériel se fait par rinçage à l'eau, immédiatement après utilisation.

### Précautions

- Agiter avant emploi.
- L'application de **CHRYSO® Mineralisant 171** doit être faite sur surfaces parfaitement propres, dépoussiérées et sèches. En cas d'excédents en surface, ces derniers devront être répartis ou essuyés avec une serpillière humide.
- **CHRYSO® Mineralisant 171** doit être stocké à l'abri du gel.
- Utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 5°C, mais inférieure à 30°C, et en tout cas pas sur support chaud.
- Ne pas appliquer par temps de pluie ou de très forte chaleur.
- Durée de vie : 12 mois.

**CHRYSO :** 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

# CHRYSO® Mineralisant 171

## Durcisseur de surface - Hydrofugeant

RÉVÉLATEUR D'ESTHÉTIQUE

## Sécurité

Ce produit est classé " corrosif ".
Lors de la manipulation, il peut entraîner une brûlure par contact. Le port d'équipements de protection approprié (lunettes, gants, masque et/ou vêtements couvrants) selon le mode d'exposition est obligatoire.

Avant toute utilisation, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

*Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.*

" Se renseigner sur la dernière mise à jour "

Dernière modification : 08/12

**CHRYSO :** 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001